



**TEKNISKA  
DATA**

**LE 2001  
MONOLEC.  
WIRE ROPE LUBRICANT**

**BESKRIVNING:**

med  
medan

Speciellt sammansatt, i hög grad penetrerande och rostskyddande olja synnerligen hög bärförmåga. Genomtränger in till kärnan av vajrar, de löper eller är stillastående.

nötningskorrosion

Innehåller MONOLEC, LE's exklusiva slitageminskande additiv för att uppnå maximal skyddsförmåga. Tillverkat för att motstå och för att ge högsta möjliga rostskydd.

**FYSIKALISKA EGENSKAPER:**

Vid applicering:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Viskositet, SUS 38°C | 2000—5000 |
| Flytttemperatur      | -18°C     |
| Flampunkt            | 60°C      |
| Färg                 | Purpur    |

**EGENSKAPER, TESTRESULTAT:**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Falex EP (ASTM D-3233)             | >1701 kg (>3750 lbs) |
| Four-Ball slitage (ASTM D-2266)    |                      |
| Spårdiameter vid 15 kg             | 0,42 mm              |
| Spårdiameter vid 40 kg             | 0,59 mm              |
| Four-Ball EP (ASTM D-2783)         |                      |
| Svetspunkt                         | 400 kg               |
| LWI                                | 53,1                 |
| Timken OK-belastning (ASTM D-2782) | 27 kg (60 lbs)       |
| Rostskydd (ASTM D-665 A&B)         | Uppfylls             |
| Fuktskåp (ASTM 1748)               | >60 dagar*           |
| Saltspraytest (ASTM B-117)         | 62 timmar            |
| Nedsänkningstest (5% saltvatten)   | >30 dagar*           |

\* Torr beläggningstjocklek = 0,5 – 0,6 mm.

**ANVÄNDNING:**

Kan

För alla stationära eller rörliga vajrar eller kablar under tung belastning. användas i varje applikation som kräver utomordentligt rostskydd av ståldetaljer

**VARNING:**

Innehåller ett brännbart petroleumlösningsmedel, sörj för god luftväxling. Håll behållarna tätt slutna vid lagring.

**LE SMÖRJMEDEL SVERIGE AB**

Muhr's Väg 1  
290 60 KYRKHULT

TFN. 0454-770875  
FAX. 0454-770166

**FÖRDELAR:**

- Hög bärformåga.
- Ökad livslängd hos vajrar genom att deras utmattning minskar.
- Utomordentligt korrosionsmotstånd.
- Synnerligen effektiv i marina omgivningar.
- Innehåller MONOLEC, LE´s exklusiva slitageminskande additiv.
- Överlägsna egenskaper som metallskyddsmedel för olika typer av utrustning. av
- Innehåller ett petroleumlösningsmedel för att öka penetrationen in till kärnan av vajern.